



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

FISSATIVO SILOSSANICO



FONDO ISOLANTE PER CICLO SILOSSANICO

DESCRIZIONE

E' un fissativo consolidante e protettivo idrorepellente ad elevata penetrazione applicabile su superfici in calce e cemento, calcestruzzo, sistemi di intonaci macroporosi deumidificanti.

UTILIZZI

Può essere utilizzato su superfici in cemento, mattoni, murature miste in pietra, marmo, granito, travertino ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere perfettamente asciutte e stagionate, stabili e privi di polvere.

MODALITA' D'USO

Applicare accuratamente su tutta la superficie da rivestire, a pennello o spruzzo, una mano di FISSATIVO SILOSSANICO diluito 1:4 con acqua.

A primer applicato i supporti avranno un aspetto completamente opaco.

Attendere il completo essiccamento del fondo prima di applicare il ciclo di finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore : trasparente

Tipologia del legante: resina silossanica e acrilica in dispersione acquosa

Temperatura massima di conservazione: +40° C

Temperatura minima di conservazione: +5° C

Temperatura minima di applicazione: +10° C

Temperatura massima di applicazione: + 30° C

Umidità del supporto WME: ≤ 20%

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 30' minuti

Tempo di attesa tra gli strati successivi: > 4 ore

Pulizia degli attrezzi: acqua

Peso specifico: 1,1 gr /ml (UNI 8910)

CONSUMI

Lt. 0,030/mq su supporti non assorbenti

STOCCAGGIO

Secchio lt 1

Secchio lt 5

Confezione da 12 PZ. LT.1



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

FISSATIVO SILOSSANICO



 www.isolresine.it

seguici su:  @isolresineedilizie  isolresine  isolresine_edilizie