

# ISTONALE®

by **ISOLRESINE**  
EDILIZIE



## ISTODECOD

### RASANTE EPOSSIDICO A BASE ACQUOSA

#### DESCRIZIONE

Rasante bicomponente a base di resine in dispersione acquosa, caricato con inerti a bassa granulometria esente da solventi. Indicato per la rasatura finale per superfici sia verticali e orizzontali nel ciclo ISTOBELLINI della linea ISTONALE. Grazie alla sua elevata resistenza ISTODECOD è ideale per la realizzazione di una finitura liscia per pavimentazioni. Il prodotto è disponibile colorato oppure neutro per permetterne la colorazione in qualsiasi momento.

#### UTILIZZI

Viene utilizzato per la realizzazione della strato di finitura nel ciclo per rivestimenti a basso spessore di bagni e cucine sostituendo il classico rivestimento in ceramica, o comunque su ogni tipo di parete anche come decorazione...

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO


Carteggiare la superficie già preparata con ISTODERAS dovrà essere asciutta e priva di polvere per consentire una buona adesione di ISTODECOD

#### MODALITÀ D'USO

Al momento dell'applicazione versare il componente B nel componente A e miscelare con cura tramite un agitatore meccanico fino ad ottenere una miscela omogenea. Per colorare il formulato si devono aggiungere le paste universali od altre paste aventi una buona compatibilità all'interno del sistema. A seguito di catalisi, applicare il prodotto utilizzando un frattazzo in acciaio eseguendo una rasatura della superficie in doppia mano, rispettandone i tempi di essiccazione (24 ore). Effettuare una carteggiatura (carta vetro 120/150) per entrambe le applicazioni, fino all'ottenimento dell'effetto desiderato, aspirare o spazzolare la polvere residua (non usare panni umidi) preparando la superficie all'applicazione di "ISTOULTRAT WAP" che conferisce impermeabilità al rivestimento.

#### DATI TECNICI

Colore: giallino/bianco  
Densità: 1.697 g/cc  
Viscosità: 233000 cSt  
Residuo secco: 83% in peso 70% in volume  
Rapporto d'impiego in peso: 100 parti di "A" e 5 parti di "B"  
Potlife: 1 h a 25°C  
Secco al tatto: 46h a 25°C e 50% U.R.  
Tempo di ricopertura: min 12h max 36h a 25°C e 50% U.R.  
Condizioni per l'utilizzo: temperatura compresa tra i 10 ed i 35°C U.R. < 75%  
Solvente per la pulizia attrezzi: acqua Magazzinaggio: 12 mesi.  
Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.



# ISTONALE®

by  **ISOLRESINE**  
EDILIZIE

# ISTODECOD



 [www.istonale.it](http://www.istonale.it)

segui su:  @isolresineedilizie  isolresine  isolresine\_edilizie

**Isolresine edilizie Contrada Votano Z.I. Capurso (BA) Tel/Fax: 080 4553227**