

ISTONALE®

by **ISOLRESINE**
EDILIZIE



ISTODECOU

RASANTE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE IN DISPERSIONE ACQUOSA

DESCRIZIONE

Rasante monocomponente a base di resine in dispersione acquosa, caricato con inerti a bassa granulometria esente da solventi. Indicato per la rasatura finale per superfici verticali nel ciclo ISTOGIORGIONE della linea ISTONALE. Grazie alla sua elevata resistenza è ideale per le superfici soggette a continui lavaggi. Il prodotto è disponibile colorato oppure neutro per permetterne la colorazione in qualsiasi momento.

UTILIZZI

Viene utilizzato per la realizzazione della strato di finitura nel ciclo per rivestimenti a basso spessore di bagni e cucine sostituendo il classico rivestimento in ceramica, o comunque su ogni tipo di parete anche come decorazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici intonacate dovranno essere solide asciutte e ben stagionate, livellate e non inquinate da olio, detergenti vari o altre sostanze. Verificare il tipo di preparazione meccanica da effettuare ed applicare una mano di primer "ISTODEGRIP" interponendo rete porta intonaco da 80 g/m². (vedi s.f) I supporti devono essere asciutti, puliti e preparati con "ISTODECO"

CONSUMI

1 Kg/m² in doppia mano

AVVERTENZE

Verificare la corretta consistenza del supporto considerando eventuali parti friabili o in fase di distacco (intonaci e piastrelle, ecc.)


MODALITÀ D'USO

Il prodotto è pronto all'uso se già colorato, in alternativa si dovrà aggiungere in misura del 10% in peso, la pasta colorante desiderata. Previa preparazione del supporto, applicare il primo strato di "ISTODECOU" mediante frattazzo in acciaio per intonaci prestando attenzione a non superare 1/1,5 mm di spessore onde evitare probabili lesioni di ritiro.

Ad essiccazione avvenuta (8 ore circa) sarà necessario effettuare una carteggiatura (carta vetro da 60/80) in modo da eliminare le sovrapposizioni delle spatolature, quindi applicare il secondo strato di rasante in modo da ottenere una superficie omogenea. Carteggiatura (carta vetro 120/150) fino all'ottenimento dell'effetto desiderato, aspirare o spazzolare la polvere residua (non usare panni umidi) preparando la superficie all'applicazione di "ISTOULTRAT WAP" che conferisce impermeabilità al rivestimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori: 20 colori disponibili e altre colorazioni RAL a scelta
Temperatura limite d'esercizio: + 5° C + 30° C Temperatura minima di applicazione: + 5° C
Tempo di lavorabilità: in funzione della temperatura ambiente 30' circa
Essiccazione a 20° C (30' - 45')
Asciutto in funzione dello spessore applicato (2mm circa 4 ore)
Indurimento: 8 ore circa
Peso specifico: 1,7 kg/lit
Densità: 1.759 g/cc
Viscosità: 173000 cSt
Resa: legata principalmente al tipo di supporto.
Consumo medio: per rasatura in 2 mm di spessore di 1-1,2 kg/mq.
Tempo di immagazzinamento: 12 mesi non oltre i 20°C Confezioni: latte da 5 kg — 10 kg



ISTONALE®

by  **ISOLRESINE**
EDILIZIE

ISTODECOU



 www.istonale.it

segui su:  @isolresineedilizie  isolresine  isolresine_edilizie

Isolresine edilizie Contrada Votano Z.I. Capurso (BA) Tel/Fax: 080 4553227