

# ISTONALE®

by **ISOLRESINE**  
EDILIZIE



# ISTOPUV

## FINITURA ANTIGRAFFIO POLIURETANICA

### DESCRIZIONE

Resina poliuretanica bicomponente a base acqua caratterizzata da un'ottima resistenza all'abrasione e al graffio per interni ed esterni. E' disponibile in tre diverse finiture: OPACO, LUCIDO, SATINATO

### UTILIZZI

Finitura antigraffio per rivestimenti e pavimenti in resina nei nostri cicli ISTOGIORGIONE, ISTOBELLINI, ISTOVASARI, ISTODAVINCI, ISTOTIZIANO della linea ISTONALE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici dovranno essere solide, asciutte e non inquinati da olio, polvere o altre sostanze

### MODALITÀ D'USO

La confezione viene fornita in due barattoli (A+B). Miscelare accuratamente prima dell'uso. La vita utile del prodotto è di circa 60 min. Il prodotto, a seconda del lavoro che si sta eseguendo, può essere applicato a pennello, a rullo o ad airless. E' importante rispettare i tempi di essiccazione (24 ore) tra le due fasi di applicazione evitando di superare le 36 ore rischiando così la mancata adesione della seconda mano.

### CONSUMI

Circa 0,150-200 kg/m<sup>2</sup> a lavoro finito (due mani).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Colore: Trasparente
- Finitura: Lucida, opaca, satinata
- Peso specifico: 1,100 +/- 0,1 g/ml
- Rapporto di miscela: 100 parti A - 20 parti B
- Pot-life: 40 min.
- Secco al tatto: 5 - 7 ore (25°C - 50% U.R.)
- Pedonabile: 12 ore (25°C - 50% U.R.)
- Trafficabile: 36 ore (25°C - 50% U.R.)
- Ricopertura: min 12 ore max 36 ore (25°C - 50% U.R.)
- Indurimento in profondità: 7 giorni
- Condizioni per l'utilizzo: temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.
- Non applicare il prodotto su superfici umide
- Resistenza a compressione (UNI 4279): 60N/mm<sup>2</sup>
- Resistenza a flessione (UNI 7219): 59N/mm<sup>2</sup>
- Resistenza a trazione (ASTM D 638): 40N/mm<sup>2</sup>
- Durezza (ASTM D 2240): 78 Shore D
- Punto di infiammabilità: >100°C Solvente per la pulizia attrezzi: acqua
- Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto


### STOCCAGGIO

- Confezione Kg 1,2 (A=1+B=0,2)
- Confezione Kg 6 (A=5+B=1)

### AVVERTENZE

Non applicare il prodotto su superfici umide

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative. Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.



# ISTONALE®

by  ISOLRESINE  
EDILIZIE

# ISTOPUV



 [www.istonale.it](http://www.istonale.it)

segui su:  @isolresineedilizie  isolresine  isolresine\_edilizie

**Isolresine edilizie Contrada Votano Z.I. Capurso (BA) Tel/Fax: 080 4553227**