



IMPERMEABILIZZANTI

RESINGUM 3000

Prodotto impermeabilizzante monocomponente fibrato



DESCRIZIONE:

Prodotto impermeabilizzante monocomponente fibrato, composto da resine poliuretatiche in dispersione acquosa.

UTILIZZI:

Pronto all'uso e di facile applicazione, studiato per il rivestimento di supporti esistenti quali:

- Manti bituminosi
- Pavimentazioni preesistenti
- Facciate di edifici
- Fioriere
- Balconi
- Lamiere zincate
- Protezione di schiuma poliuretanic

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto da trattare deve essere ben pulito sgrassato e non deve contenere polveri o agenti inassorbenti. Data l'impermeabilità del rivestimento è necessario avere adeguate pendenze per il regolare deflusso delle acque meteoriche. In presenza di giunti di dilatazione si consiglia il loro trattamento con nostro "RESINGUM GIUNTO". Applicare una mano di nostro primer ISOLFIX mediante rullo e pennello. Per l'applicazione su guaina ardesiata o massetto cementizio effettuare una rasatura della superficie con boiacca cementizia additivata con nostro RESINGUM BONDER.

MODALITÀ D'USO:

Applicare la prima mano di prodotto mediante rullo o pennello previa essiccazione del primer. La seconda mano può essere applicata dopo la completa essiccazione della prima e comunque non oltre le 24 ore. I tempi di essiccazione variano in base alla temperatura e all'umidità relativa dell'aria.

CONSUMI

I consumi medi calcolati sono di circa 1 kg/m².

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tempi di indurimento:

- 25°C: 3/5 ore secco al tatto
- 12/24 ore resistente al traffico pedonale
- 2/3 giorni stagionatura totale del rivestimento

Colori disponibili: grigio, rosso ossido, verde ossido.

Aspetto: opaco

Peso specifico: 1.42 Kg/Lt

Il prodotto è concepito per essere lasciato a vista. Lo strato impermeabilizzante risulta ponderatamente pedonabile.

STOCCAGGIO:

Confezione: 5 kg

Confezione: 15 kg

Il prodotto può essere conservato 12 mesi con imballi originali e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

AVVERTENZE: Prima di procedere con l'applicazione del sistema RESINGUM 3000 è importante assicurarsi che il supporto sia sufficientemente asciutto compatto e non inquinato da oli, grassi e altre parti incoerenti, che possono provocare distacchi e/o formazione di bolle compromettendo la riuscita a regola d'arte della lavorazione.

Non applicare in previsione di pioggia imminente.

Valutare attentamente anche la totale asciugatura dei ripristini cementizi onde evitare rigonfiamenti dovuti all'umidità del supporto.

In fase di posa considerare che un elevato tasso di umidità rallenta l'asciugatura

del prodotto e che pioggia o altre precipitazioni possono dilavare il prodotto se non perfettamente asciutto.

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative. Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.