



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

RESINLUX STUCCO



STUCCO EPOSSIDICO

DESCRIZIONE

Prodotto di pregio ad potere adesivo a base di resine epossidiche, caricato con quarzi selezionati a scala che conferiscono al prodotto un ancoraggio strutturale da ritiro. Impermeabile all'acqua anche per immersione, olio, benzina, soluzioni acide, alcaline e saline.

UTILIZZI

Adesione di materiali di diversa natura quale ferro, cemento, legno, marmo, pietra e vetro. Ancoraggio di piastre per fissaggi di macchinari e di micropali per tenuta meccanica. Ripristino di lesioni verticali ed orizzontali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Pulire accuratamente le superfici da ripristinare asportando qualsiasi residuo di vernici preesistenti in fase di distacco, parti inconsistenti e polvere, fino ad ottenere una superficie completamente ravnata.

MODALITA' D'USO

Applicare una mano di primer RESINLUX 305 TRASPARENTE prima dell'applicazione di RESINLUX STUCCO

Il prodotto viene fornito in due contenitori separati: componente A e B.

Il rapporto di catalisi è 1/1 in relazione al peso. Prima del prelievo è opportuno mescolarli a mano senza miscelarli tra loro.

La miscelazione si effettua mediante spatole.

CONSUMI

1,15 Kg al mq per 1 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: grigio (prodotto già miscelato)

Peso specifico: 1,7 Kg/1 lt

Residuo secco: 100% in peso

Viscosità: pasta tixotropica

Pot-life a 25°C: 20'

Rapporto di miscela in volume: A=100 parti B=100 parti

Secco al tatto: 1,5 - 2,5 ore a 25°C 50% U.R.

Ricopertura: 14 - 36 ore

Indurimento in profondità: 7 giorni

Condizioni di utilizzo: temperature comprese tra 5°C e 30°C

Solvente per pulizia attrezzi: diluente nitro

Resistenza alla compressione: UNI 4279 90 Mpa

Resistenza alla flessione: UNI 7219 30 Mpa

Allungamento a rottura: 2%

Adesione calcestruzzo-calcestruzzo, scollamento: 0%

Rottura dell'adesione: 0%

Rottura del supporto: 100%

Magazzinaggio: 12 mesi conservato in luogo asciutto.

STOCCAGGIO

Confezione Kg 2 (A=1 + B=1)

Confezione Kg 10 (A=5 + B=5)

Confezione Kg 20 (A=10+B=10)



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

RESINLUX STUCCO



 www.isolresine.it

seguici su:  @isolresineedilizie  isolresine  isolresine_edilizie