



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

RESINMUR 205



RESINA INIETTABILE PER UMIDITÀ DI RISALITA AD AZIONE DEUMIDIFICANTE

DESCRIZIONE

Miscela di resine silossaniche con qualità di penetrazione in tutti i tipi di materiali da costruzione: tufo, pietra, mattoni, ecc.

Questo prodotto è miscelato con idonee cariche e solventi. Esse penetrano a fondo, per inibizione, nelle murature bagnandole e formando un reticolo plastico.

UTILIZZI

RESINMUR 205 viene utilizzato per lo sbarramento orizzontale dell'umidità di risalita.

MODALITÀ D'USO

Il prodotto è pronto all'uso.

Si praticano dei fori alla base del muro. La distanza tra essi è in relazione alla grandezza del foro.

Esempio:

foro mm 30 0 distanza 10-12 cm. foro mm 20 0 distanza 8-10 cm. foro mm 10 distanza 4-5 cm.

La profondità del foro dovrà essere di poco inferiore allo spessore del muro.

Si applicano delle cannuccie di entrata nei fori che vanno ben stuccate con malta cementizia. Queste cannuccie possono essere costituite da tubi con vaschette in plastica della grandezza del foro e della lunghezza di cm.50 circa.

La punta delle vaschette dovrà essere rivolta in alto fissandola al muro con qualsiasi sistema. Attraverso queste vaschette di entrata si immette il Resinmur 205 in ragione di un litro per ml

Detto consumo dovrà essere rispettato. Nel caso ci fossero fori che non permettessero la penetrazione, si insisterà lasciando la vaschetta di ingresso piena di prodotto per almeno 12 ore.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Nelle confezioni originali il Resinmur 205 si conserva per 24mesi a temperatura ambiente.

STOCCAGGIO

Confezione L 5



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

RESINMUR 205



www.isolresine.it

seguici su: [f @isolresineedilizie](https://www.facebook.com/isolresineedilizie) [isolresine](https://www.youtube.com/channel/UC...) [isolresine_edilizie](https://www.instagram.com/isolresine_edilizie)