



RESINPOOL UV COLORATO

FINITURA POLIURETANICA ANTIGRAFFIO BASE ACQUA



DESCRIZIONE:

Resina poliuretanica bicomponente a base acqua caratterizzata da un'ottima resistenza all'abrasione e al graffio per interni ed esterni.

UTILIZZI:

Finitura antigraffio per pavimenti in cemento e in resina e nei nostri cicli DECORAS 1, DECORAS 2, RESINLUX 305 e RESINLUX 305 S TRASPARENTE.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Fondi in cls o resina dovranno essere solidi, livellati, asciutti non inquinati da olio, polvere o altre sostanze.

MODALITÀ D'USO

La confezione viene fornita in due barattoli (A+B). Miscelare accuratamente prima dell'uso. La vita utile del prodotto è di circa 60 min. Il prodotto, a seconda del lavoro che si sta eseguendo, può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo mediante pompa airless. È importante rispettare i tempi di essiccazione tra una mano e l'altra che non deve superare tassativamente le 36 ore, pena la mancata adesione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore: Bianco o altri colori

Finitura: opaca

Peso specifico: 1,100 +/- 0,1 g/ml

Rapporto di miscela: 100 parti A - 10 parti B

Pot-life: 40 min.

Secco al tatto: 5 - 7 ore (25°C - 50% U.R.)

Pedonabile: 12 ore (25°C - 50% U.R.)

Trafficabile: 36 ore (25°C - 50% U.R.)

Ricopertura: min 12 ore max 36 ore (25°C - 50% U.R.)

Indurimento in profondità: 7 giorni

Condizioni per l'utilizzo: temperatura compresa tra i +5°C e +35°C. Non applicare il prodotto su superfici umide

Resistenza a compressione (UNI 4279): 60N/mm²

Resistenza a flessione (UNI 7219): 59N/mm²

Resistenza a trazione (ASTM D 638): 40N/mm²

Durezza (ASTM D 2240): 78 Shore D

Punto di infiammabilità: >100°C

Solvente per la pulizia attrezzi: acqua

Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto

CONSUMI:

Circa 0,150-0,200 kg/mq. a lavoro finito (due mani).

STOCCAGGIO:

Confezione Kg 1,1 (A=1 kg + B=0,1 kg)

Confezione Kg 5,5 (A=5 kg + B=0,5 kg)

Quanto contenuto in questa scheda tecnica è basato sulle nostre migliori conoscenze ed informazioni al momento della sua stesura. Questa specifica e le informazioni contenute al suo interno rimangono di proprietà ISOLRESINE EDILIZIE SRL e non devono essere rivelate a terzi senza il permesso dell'azienda.