



RESINSTONE FINISH

PRODOTTO BICOMPONENTE A BASE DI RESINE POLIURETANICHE



DESCRIZIONE:

Prodotto bicomponente a base di resine poliuretatiche per finitura e manutenzione di pavimentazioni esterne.

UTILIZZI:

Viene utilizzato per eseguire manutenzione e finitura antiscivolo su nostro sistema drenante RESINSTONE e pavimenti in cemento stampato

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

In fase di finitura per RESINSTONE è necessario attendere la completa essiccazione della posa. Per eseguirne la manutenzione, effettuare una leggera carteggiatura e depolverizzare il supporto. Per il trattamento di pavimenti in cemento stampato assicurarsi che il supporto sia sufficientemente asciutto e privo di agenti non assorbenti.

MODALITÀ D'USO:

Il prodotto Resinstone Finish è composto da 4 componenti A+B+C+D (solvente PU universale). Miscelare i prodotti nel seguente modo: unire i componenti A+B+C e successivamente aggiungere il componente D (solvente PU universale).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Applicato come finitura su RESINSTONE conferisce compattezza alla superficie con buone capacità antiscivolo. Applicato su pavimentazioni in cemento stampato conferisce un aspetto lucido ed impermeabile al supporto.

STOCCAGGIO:

Confezioni da:

2,5 kg (A 0,5 kg + B 0,5 kg - C 0,5 kg + D 1 kg)

12,5 kg (A 2,5 kg + B 2,5 kg - C 2,5 kg + D 5 kg)

Il prodotto può essere conservato 12 mesi con imballi originali e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

AVVERTENZE:

Verificare la corretta consistenza del supporto considerando eventuali parti friabili o in fase di distacco, e che lo stesso sia sufficientemente asciutto.

DATI TECNICI:

Pot-life: 20 minuti

Temperatura limite d'esercizio: tra +10°C e +30°C

Tempo di lavorabilità: 50" a +25°C e umidità relativa non superiore a 50%

L'umidità del supporto non deve superare il 5%

Indurimento: 8 ore circa

Peso specifico: 1.1 Kg/Lt

Consumo medio: 150 g/m²

Finitura per RESINSTONE 200g/m²

Finitura per cemento stampato 150g/m²

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative. Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso